

**Technische eigenschappen\***

Samenstelling	Meervoudig gelaagd	
Formulering	Elastomeer	
Onderlaag	Polyamide-jersey	
Breedte	circa 144 cm	
Lengte rol	20 ml	
Gewicht	650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Dikte	0.8 mm	ISO 5084

**Normen****Fysische eigenschappen\***

Wrijvingsweerstand / Martindale	> 120 000	EN ISO 12947-2
Plooiweerstand	> 1 200 000	EN ISO 7854
Cytotoxiciteit	Graad 0 (geen reactie)	ISO 10993-5
Irritatie en gevoeligheid van de huid	Geen reactie	ISO 10993-10
Maximale gebruikstemperaturen	-50°C / +150°C	

**Brandbestendigheid\***

Frankrijk	M1	NFP 92.507
Engeland	Geslaagd	BS 5852 (Crib 5)
Duitsland	Class K1	DIN 53438-2
Sigarettest / Lucifertest	Geen ontbranding	EN 1021.1 - 1021.2
Marinetest	Geslaagd	IMO MSC.307 (88) - Annex 1 part 8
Kwaliteit		ISO 9001
Milieu		ISO 14001