

Technische eigenschappen

Samenstelling	Meervoudig gelaagd
Specifieke formulering	Ftalaatgehalte < 0,1%
Onderlaag	Polyamide-jersey
Breedte	140 cm
Lengte rol	20 meter
Gewicht	780 g/m ²
Dikte	0.8 - 1.0 mm

Normen

EN ISO 2286-2
ISO 5084

Fysische eigenschappen*

Wrijvingsweerstand / Martindale	> 120 000	EN ISO 12947-2
Plooiweerstand	400 000	EN ISO 7854
Cytotoxiciteit	Conform	ISO 10993-5
Irritatie en gevoeligheid van de huid	Geen reactie	ISO 10993-10
Maximale gebruikstemperaturen	-20°C / +70°C	

Brandbestendigheid*

Zwitserland	5.3	SN 198898 - VKF
Italië	Class 2	UNI 9175
Duitsland	Class K1	DIN 53438 / T2
Oostenrijk	Class B1	ÖNORM B 3800/T2
Frankrijk	M2	NFP 92.507
Verenigde Staten	UFAC Fabric - CA 117E FAA-Horizontal - FMVSS 302 BFD IX-1-NFPA 260 BIFMA X5.7 Fab Screen RC	
Australië	Geslaagd	AS / NZS 1530-3
Sigarettest / Lucifertest	Geen ontbranding	EN 1021.1 - 1021.2
Marinetest	Geslaagd	OMI A652 part 16
Luchtvaarttest	Geslaagd	FAR JAR 25.853 and 25.855
Kwaliteit		ISO 9001
Milieu		ISO 14001